

F  
 化学床材・化学壁材用コーティング剤

# ガリバー


[miyaki.com](http://miyaki.com)

## 特 長

- 優れた撥水性と撥油性により汚れが付きにくく、汚れても水拭きで簡単に落とせます。
- 極めて耐候性に優れた施工面を長期にわたり保護します。
- 鉛筆硬度4~5Hの被膜を形成し、基材に光沢を付与します。

## 用 途

- ビニールタイル、Pタイル、その他の化学床材、化学壁材の保護及び汚れ防止。

## 使用 方法

- ① 塗布面に汚れ、ゴミ、油分、ワックス等が付いているとガリバーの密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると密着不良・変色・ムラ・白化の原因となります。
- ② 塗布しない部分や、その他の基材には、マスキングをしてください。
- ③ ガリバーを耐溶剤用容器に入れ、ミヤキモップ、ハンディーモップ等で基材全体にスジ目、塗りムラ、液だまりができないように均一に塗布してください。一度に大量の液を容器に移して施工すると仕上がりに差が生じる場合があります。適量を容器に移して施工してください。
- ④ 気温や作業状況によって異なりますが、塗布後乾燥固着に2~5時間位かかります。塗布後5時間位は、塗布面を歩行しないでください。重量物や敷物を置くときは塗布後24時間以上経ってからにしてください。

 標準使用量 15~20m<sup>2</sup>/ℓ

## 施 工 例



千葉トヨタ:千葉ニュータウン店


**業務用**
**40・16ℓ**

## 使用上の注意

揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

- ① ガリバーは引火性の物質です。MSDSを良く読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- ② **スプレー施工は絶対にしないでください。**
- ③ ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。基材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ④ 基材により密着しにくいものがありますので、本施工前に同じ基材を用いてテストを行い、密着しにくいときはプライマーGを併用してください。
- ⑤ ガリバーは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- ⑥ 下記のような場合は塗りムラ、密着不良や白化の原因になりますので、各要因を改善してから使用してください。

施工条件や施工環境上のトラブル原因	改善策一例
基材が充分に乾燥していない。	充分に乾燥時間を取ってから使用してください。
梅雨時等の湿度が極端に高い。	扇風機・除湿機等を使用し施工環境を改善してから使用してください。
夏季の炎天下等、基材温度が40℃を超える。	施工する時間帯等を調節する等の対策を施してから使用してください。
気温が5℃以下の時や冬場の早朝など霜が降りる様な環境。	ジェットヒーター等を使用し施工環境を改善してから使用してください。

- ⑦ 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。
- ⑧ 作業に使用した機材、容器等はシンナーで洗浄してください。
- ⑨ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑩ 皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに充分な水洗いをしてください。
- ⑪ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑫ 取扱い作業中は、局所排気装置を設け、換気をよくして作業してください。
- ⑬ 容器から出し入れするときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもとの缶に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑭ 取扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、保護手袋、エプロン等を着用してください。
- ⑮ 取扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑯ 用途以外には使わないでください。

## 性 状

外 観	無色透明~淡黄色透明	取り扱い	火気厳禁
成 分	シリコン混合物	貯 蔵 性	1年(30℃以下密閉状態で保管)
溶 剤	第4類 第1石油類 危険等級 II	食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第20号)に適合	

製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。


**株式会社ミヤキ**

取扱店

2007.09.5T

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
 URL: www.miyaki.com

営業所  
 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12003
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp