

石材用油除去剤・汚れ落とし剤

オリーブ

用途

- 石材、タイル、コンクリートに付いた油の除去。
- 石材、外壁等に付いた排気ガス等による汚れ落とし。
- 浴室の石鹸カス、皮脂落とし。

使用方法

《油汚れの除去》

- ① 施工面の土砂、ホコリ、水分は予め落としてください。
- ② 油汚れの部分にオリーブの原液～3倍希釈液を塗布し、ブラシ等でこすってください。
- ③ 油が分解し汚れが浮き上がってきますので素早く拭き取ってください。
- ④ 油汚れが残ったときは②～③の作業を繰り返してください。
- ⑤ 油汚れが落ちたら十分に水洗いしてください。

《頑固な油汚れの場合》

- ① 施工面の土砂、ホコリ、水分は予め落としてください。
 - ② 油汚れがひどいときは、オリーブの原液～3倍希釈液を弊社商品増粘剤『ドロップ』と混ぜてペースト状にし、シミ・汚れの部分に5～10mmの厚みで貼り付け、乾燥しないようにビニールで覆い1～24時間、放置後洗浄してください。放置時間はシミ・汚れの度合いによって違います。
 - ③ シミが除去できたらブラッシングしながら水洗いしてください。
 - ④ 除去が不十分なときは再度②～③の作業を繰り返してください。
 - ⑤ 基材表面のヌメリがなくなるまで十分に水洗いしてください。
- ※ドロップの使用法に関しては、カタログをご参照ください。
 ※使用後の『ドロップ』は不燃物として処理してください。

《石材・外壁洗浄》

- ① 施工面の土砂、ホコリ、水分は予め落としてください。
 - ② 汚れの部分にオリーブの3～5倍希釈液をハケ、ローラー、モップ等で均一に塗布してください。
 - ③ ナイロンタワシ、ハンドブラシ等でこすりながら水洗いしてください。
 - ④ シミ・汚れが落ちたら十分に水洗いしてください。
- ※ 高圧洗浄機を使用すると効果的です。
 ※ 分解した油を放置しておくとも再吸着します。
 ※ 石材をドライヤー等で温めるか、オリーブを湯煎して高温で使うと効果的です。

洗浄後の保護とメンテナンス

- 弊社商品浸透性保護剤『アリストン』『ニュートン』『クレストン』等を塗布すると汚れにくく、また汚れても容易に除去できるのでメンテナンスの負担を軽減します。


使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上採用ください。塗装面に使用する場合は、塗装面を侵す場合がありますので予め目立たない場所でテストしてからお使いください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ 希釈するときは水道水をお使いください。
- ④ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上でご利用ください。
- ⑤ 作業するときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
- ⑥ 手や皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑦ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑧ 皮膚に付いたときは、速やかに水で洗いしてください。
- ⑨ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑩ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご利用ください。
- 用途以外には使わないでください。


- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

 標準使用量 8～10 m²/ℓ

■ 施工例(御影石パーナー仕上げ)



施工前



施工後

業務用

4ℓ・18ℓ

 情報満載  miyaki.com

株式会社ミヤキ

取扱店

2006.08.1M

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須 恵 工 舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081

営業所

札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島

