

タイルキング



特長

- タイルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制します。
- 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。酸性洗浄剤での表面劣化の修復に効果あります。
- 乾燥後の表面硬度は、3H~4Hの光沢のある被膜になります。

用途

- 外壁・内壁タイルのサビ、水あか、塩害、汚れ防止。
- 磁器タイル、ラスタータイル、吹付タイル
但し、レンガ調タイル及びせり器タイル等の吸い込みのある基材は数回塗布を要します。(塗布間隔は5時間以上)

使用方法

- ① 処理面に付いた汚れ、ゴミ、油分、ワックス等はタイルキングの密着を阻止するため、よく洗浄して取り除いてください。洗浄後は十分に乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると変色・色ムラ・白化の原因となります。
- ② ハンディーモップ、刷毛、ローラー等でタイルキングを均一に一回塗布します。
- ③ 塗布後1時間で指触乾燥しますが、24時間は水がかからないようにしてください。

※ 床タイルに施工すると濡れた場合滑りやすくなります。ご注意ください。

標準使用量 10~15m²/ℓ

使用上の注意

揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

- ① タイルキングは引火性の物質です。MSDSを良く読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- ② スプレー施工は絶対にしないでください。
- ③ ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。石材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ④ タイルキングは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- ⑤ 下記の様な場合は塗りムラや白化の原因になりますので、各要因を改善してから使用してください。

| 施工条件や施工環境上のトラブル原因 | 改善策一例 |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 基材が十分に乾燥していない。 | 十分に乾燥時間を取ってから使用してください。 |
| 梅雨時等の湿度が極端に高い。 | 扇風機・除湿機等を使用し施工環境を改善してから使用してください。 |
| 夏季の炎天下等、基材温度が40℃を超える。 | 施工する時間帯等を調整する等の対策を施してから使用してください。 |
| 気温が5℃以下の時や冬季の早朝など霜が降りる様な環境。 | ジェットヒーター等を使用し施工環境を改善してから使用してください。 |

- ⑥ 溶剤が蒸発してしまうと反応固着が終わります。気温によって多少異なりますが、3日~5日で完全硬化します。
- ⑦ 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。
- ⑧ 作業に使用した機材、容器等はシンナーで洗浄してください。
- ⑨ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑩ 皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑪ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑫ 取扱い作業中は、局所排気装置を設け、換気をよくして作業してください。
- ⑬ 容器から出すときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもとの缶に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑭ 取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、保護手袋、保護エプロン等を着用してください。
- ⑮ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑯ 用途以外には使わないでください。

性状

| | | | |
|-----|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 外 観 | 無色透明 | 取り扱い | 火気厳禁 |
| 成 分 | 特殊シリコーン | 貯 蔵 性 | 1年(5~30℃密閉状態で保管) |
| 溶 剤 | 第4類 第1石油類 危険等級Ⅱ | ※食品の器具及び容器包装に対する規格基準(厚生省告示第20号)に適合 | |

● 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

業務用

40・160



| | |
|--------------|---|
| (社)日本塗料工業会登録 | |
| 登録番号 | M12008 |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 問い合わせ先 | http://www.toryo.or.jp |

株式会社ミヤキ ■ 取扱店

本 社: 福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須 恵 工 舎: 福岡県粕屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
URL : www.miyaki.com

営業所
札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一
神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島

2007.09.1T